

Productomschrijving:

Toepassing	Isoleren van vloeren en prefab toepassingen
Isolatie	Polyisocyanuraat (PIR) met gerecyclede grondstoffen
Cachering	Gasdichte alu meerlagen cachering aan boven en onderzijde
Afmetingen	1.200 x 600mm en 2.400 x 1.200mm
Randafwerking	Rechte kanten

InSuFloor 1.200 x 600mm

Dikte	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Rd-waarde	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	5,00	5,45	5,85

InSuFloor XL 2.400 x 1.200mm

Dikte	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130
Rd-waarde	0,90	1,35	1,80	2,25	2,70	3,15	3,60	4,05	4,50	5,00	5,45	5,85

Technische gegevens:

Warmtegeleidingscoëfficiënt λD (EN 13165)	0,022 W/(m.K)
Drukweerstand bij 10% vervorming (EN 826)	≥ 150 kPa (1,5 kg/cm)
Dimensionele stabiliteit (EN 1604, 48h, 70°C bij 90% RV)	D(70,90) Klasse 3
Dimensionele stabiliteit (EN 1604 48h, -20°C)	D(-20,-) Klasse 1
Densiteit (EN 1602)	± 32 kg/m ³
Dampdiffusieweerstandsgetal van het PIR schuim (μ)	50-100
Brandreactieklasse (EN 13501-1)	F
Gesloten cellen (EN ISO 4590)	$\geq 90\%$

Certificaten:

CE	PU - EN13165 - T2 DS(70,90)3 - DS(-20,-)1 - CS(10/Y)150
DoP	No. 2606 – DoP – 2023/12/20
EPBD	InSuFloor-2606
BCRG	20230137GK